airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

S1 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit

Produit: TOP SPRAY SCHWARZ





Propriétés:
Couche de protection anti-corrosive à base de caoutchouc et résine synthétique.
Séchage rapide. Recouvrable par peinture. Sans bitume et hydrocarbures chlorés.
Couleur: noir

Application:
Réparation des voitures, industrie

Mode d'emploi:

Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépoussiéré et dégraissé.
Eliminer préalablement tout reste de corrosion et d'ancienne finition. Poncer le support.

Bien agiter la bombe aérosol avant chaque utilisation.

Appliquer le matériel avec une distance d'environ 30cm en couches croisées et homogène.
En cas des couches multiples bien aérer entre chaque couche appliquée.

Après le séchage airo TOP SPRAY SCHWARZ est prêt pour le vernissage.

Temps de séchage: 20 ou 30 minutes selon épaisseur de la couche.

Recommendation:
Pendant l'application bien agiter le bidon aérosol de temps en temps pour éviter une perte de la pression d'injection.

Base chimique:
TOP SPRAY SCHWARZ: Caoutchouc, de la résine synthétique, des matières de charge inertes, des agents thixotropiques et des solvants.
Gaz propulseur: propane, butane

Température d'emploi:
La température d'entourage et du matériel doivent être entre +18 °C et +25 °C .
Ne pas travailler au dessous de +5°C!

Stabilité de stockage:
12 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20°C

Elimination:
Eliminer conformément aux règlements locaux.

Airo Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.

airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

SA 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit

Produit: TOP SPRAY GRAU





Propriétés:
Couche de protection anti-corrosive en couleur gris et à base de résine synthétique
Séchant rapidement. Recouvrable par peinture.
Sans bitume et hydrocarbures chlorés.
Couleur: gris

Application:
Réparation des voitures, industrie

Mode d'emploi:
Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépoussiéré et dégraissé.
Eliminer préalablement tout reste de corrosion et d'ancienne finition.
Sie nécessaire poncer le support.

Appliquer le matériel avec une distance d'environ 30cm en couches croisées et homogène.
En cas des couches multiples bien aérer entre chaque couche appliquée.

Après le séchage airo TOP SPRAY GRAU est prêt pour le vernissage.

Temps de séchage: 20 ou 30 minutes selon épaisseur de la couche.

Recommandation:
Pendant l'application bien agiter le bidon aérosol de temps en temps pour éviter une perte de la pression d'injection.

Base chimique:

TOP SPRAY GRAU:	Caoutchouc, résine synthétique, matières de charge inertes, agents thixotropiques et solvants.
Gaz propulseur:	propane, butane

Température d'emploi:
La température d'entourage et du matériel doit être entre +18 °C et +25 °C.
Ne pas travailler au dessous de +15 °C!

Stabilité de stockage:
12 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20 °C

Elimination:
Eliminer conformément aux règlements locaux.

Airo Chemie garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les notices techniques et sur les étiquettes appropriés à l'usage auquel ils sont destinés. Ces informations techniques résultent par nos expériences et nos résipiscences d'aujourd'hui. Mais ils ne dégagent pas le client du devoir de contrôler les produits lui même sur l'aptitude du projet d'emploi puisque le fabricant n'exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d'emploi par le client.